

Chemische Zwischen – und Nachbehandlungsempfehlung der Express Beton GmbH & Co KG

- **Einsatz des Acrylats Rheomix 120 (BASF) in einer Verdünnung mit Wasser 1 : 4, gut Aufrühren und zum Einsatz bringen mit einem Druckluftsprühgerät und mit einer Rolle nacharbeiten**
- **Sofort nach der Betonverarbeitung das Mittel vollflächig aufsprühen (ca. 150-200g/m²)**
- **Zur Zwischenbehandlung bei Monofinish – Böden gut geeignet, da das Material in die Fläche eingearbeitet werden kann, das Ergebnis ist eine hochwertige, kunststoffmodifizierte Oberfläche**
- **Nach der Zwischenbehandlung erfolgt in gleicher Weise die eigentliche Nachbehandlung des Betons egal ob es sich um eine horizontale oder vertikale Fläche handelt**
- **Beachte trotzdem extremere Witterungsbedingungen, denn das Rheomix 120 hat einen Sperrfaktor von 70 %**
- **Gleichwertige Produkte haben ebenso ihre Einsatzberechtigung**
- **Beachte die entsprechenden technischen Datenblätter unter www.basf.cc.at**