

Betonsorten für landwirtschaftliche Anwendungen sämtliche Bauteile

In Gülleanlagen

Festigkeitsklasse	Kurzbezeichnung	Expositionsklasse	Konsistenz	Best.Nr.	Rezeptnr.	Bemerkung
C 25/30	B3 C ₃ A-frei	XC4/XD2/XF3/XA1L/XA1TC, C3A-frei (A) PB, BS 1+2 A+B XW1	F45	16	N1616445A N1622445A N1632445A	HS Zement, LP-Prüfung im Werk und auf der Baustelle
			F52		N1616452A N1622452A N1632452A	

Gärfuttersiloanlagen, Festmist-Düngestapelflächen

Festigkeitsklasse	Kurzbezeichnung	Expositionsklasse	Konsistenz	Best.Nr.	Rezeptnr.	Bemerkung
C 25/30	B5	XC4/XD2/XF2/XA1L (A) PB BS 2A+B XW2	F45	18	N1808145A N1816145A N1822145A N1832145A	LP-Prüfung im Werk und auf der Baustelle
			F52		N1808152A N1816152A N1822152A N1832152A	